

第48回全国技能競技大会（山梨）各所塗材および調合表

記号	使用箇所	材料名	用途	品名	メーカー名	下地	備考
A	天井見付	焼石膏	置引き	焼石膏（桜印A級）	吉野石膏(株)	下塗り1	
		貼付材	貼付	GLボンド	吉野石膏(株)		
B	天井	天井材	上塗り	さやか天井 色：SKC002	四国化成(株)	下塗り1	
C	正面左壁	吸水調整材	吸水調整	NPシーラック	日本プ ラスター(株)	プ ラスターボード*	
		下塗り材	下塗り	マルチベース	日本プ ラスター(株)		
		上塗り材	上塗り	漆喰くるむ内	日本プ ラスター(株)		
D	家紋	焼石膏	置引き	焼石膏（桜印A級）	吉野石膏(株)	下塗り2	
		貼付材	貼付	GLボンド	吉野石膏(株)		
	家紋中	中塗り材	中塗り	Bドライ	吉野石膏(株)		
		上塗り材	上塗り	いしかわ 朱	四国化成(株)		
	家紋外	中塗り材	中塗り	Bドライ	吉野石膏(株)		
		上塗り材	上塗り	砂王 SK036	四国化成(株)		
E	正面右腰壁	中塗り材	中塗り	Bドライ	吉野石膏(株)	下塗り2	
		上塗り材	上塗り	白漆喰 村檜のしっくい糊増上塗り	村檜石灰工業(株)		
				黒漆喰 バイエル黒 村檜のしっくい糊増上塗り	村檜石灰工業(株)		
F	正面右腰見切り	中塗り材	中塗り	NSドカモル	日本化成(株)	下塗り2	
		上塗り材	上塗りノロ	セメント1：珪砂5号0.5			
		上塗り材	上塗り	セメント1： 大磯7厘(3mm目篩い)1			
G	袖壁内	吸水調整材	吸水調整	NPシーラック	日本プ ラスター(株)	プ ラスターボード*	
		下地処理材	ジョイント処理	LNパテ	高千穂シラス(株)		
		上塗り材	上塗り	中霧島壁ワイルドND-5	高千穂シラス(株)		
H	袖壁外	チリ塗り材	チリ廻り	土1：砂1：ひだしすさ0.3	中内建材店	下塗り2 ※小面のみ プ ラスターボード*	砂：8厘目通し
		角塗り材	角測り	土1：ひだしすさ1.5	中内建材店		
		上塗り材	上塗り	黄土1：砂1：ひだしすさ2	中内建材店		砂：8厘目通し
I	丸柱	上塗り材	上塗り	ミネラルコート	(株)フッコー	下塗り1	
J	擬石			セメント1：砂2		下塗り1	砂：8厘目通し
K	巾木	上塗り材	上塗り	セメント1：砂2.5 バイエル黒		下塗り1	砂：8厘目通し
L	床ボーダー	下塗り材	下塗り	マルチフィラー	日本プ ラスター(株)	合板	
		上塗り材	上塗り	セメント1：大磯2分1			
M	床		敷き込み	新黄華3分		合板	
	下塗り1	下塗り材	下塗り	マルチフィラー	日本プ ラスター(株)		
	下塗り2	下塗り材	下塗り	Bドライ	吉野石膏(株)		

※ 硬さ調整材（Bドライ、セメント）は主催者が提供する