

第50回全国左官技能競技大会 各所塗材および調合表

記号	施工箇所	材料名	用途	品名	メーカー名	1台あたりの数量 (目安)
	軒先、柱	仕上げ材	上塗り	都の砂 No.30	フジワラ化学(株)	2袋
	天井	上塗り材	上塗り	村樫のしっくい 糊増し	村樫石灰工業(株)	1袋
	正面中壁	上塗り材	上塗り	村樫のしっくい 糊増し	村樫石灰工業(株)	数量カウント済
	持ち送り/ 天井見切り/ 提灯輪郭	焼き石膏	置引き	焼き石膏(桜印A級)	吉野石膏(株)	2袋
		貼り付け材	貼付	焼き石膏(桜印A級)	吉野石膏(株)	数量カウント済
		貼り付け材	貼付	GLボンド	吉野石膏(株)	少々
	提灯中壁	中塗り材	中塗り	Bドライ	吉野石膏(株)	3袋
				タナクリーム1日仕上げ	田中石灰工業(株)	少々
				タナクリーム磨き仕上げ	田中石灰工業(株)	少々
				顔料 紅梅	戸田工業(株)	少々
	左官文字	上塗り材	上塗り	本造り純黒	田中石灰工業(株)	1/6袋
	正面壁両脇	上塗り材	上塗り	東京リシンかき落とし 色番66 13Lバケツ1	駒形石灰工業(株)	2袋
				ふるい砂 (5mmのふるい)		3袋
				13Lバケツ1.5		
				桐生砂小粒 ワンコ6	(有)瀬戸ヶ原花苑	少々
				バーミキュライト ワンコ3	(株)鹿沼興産	少々
	左袖壁内外	中塗り材	中塗り	Bドライ	吉野石膏(株)	数量カウント済
		上塗り材	上塗り	村樫のしっくい 糊増し	村樫石灰工業(株)	数量カウント済
	右袖壁内	上塗り材	上塗り	荒木田既調合中塗土	深谷配合粘土工業	1袋
				中塗りすさ	中内建材店	(±1kgにすさ10g)
	右袖壁外	上塗り材	上塗り	村樫の現代しっくいソフト	村樫石灰工業(株)	1/3袋
	右袖壁外腰蛇腹	中塗り材	中塗り	NSドカモル	日本化成(株)	1袋
		上塗り材	上塗り	白竜7厘 2	旭鉦末(株)	0.5袋
				紅サンゴ3mm 0.5	日本銀砂(株)	
				白セメント 1.3	太平洋マテリアル(株)	1袋
				普通セメント 1.3	UBE三菱セメント(株)	1袋
	右袖壁外腰壁	中塗り材	中塗り	NSドカモル	日本化成(株)	
		上塗り材	上塗り	白竜7厘 1	旭鉦末(株)	数量カウント済
				白竜1分 1	旭鉦末(株)	0.3袋
				紅サンゴ3mm 0.5	日本銀砂(株)	
				白セメント 1.2	太平洋マテリアル(株)	数量カウント済
				普通セメント 1.2	UBE三菱セメント(株)	数量カウント済
	巾木	中塗り材	上塗り	NSドカモル	日本化成(株)	1kg
				灰墨水とけ松煙	松樹堂	20g
	床ボーダー	下塗り材	下塗り	セメント 1	UBE三菱セメント(株)	数量カウント済
				珪砂5号 0.2	東北珪砂(株)	1袋
				化学糊少々(メトローズ)	信越化学工業(株)	少々
				ハイフレックス	日本化成(株)	少々
		上塗り材	上塗り	セメント 1	UBE三菱セメント(株)	数量カウント済
				大磯石1分 1.2	日本玉石(株)	1袋
	床		敷き込み	緑花石2分	日本玉石(株)	3袋

- * 水剤と硬化促進剤は、各自持ち込み自由です。
- * 使用する箇所が複数ある材料については、一番上にある材料の行に合計必要数を記入しています。

提灯中壁 赤磨きのタナクリーム配合の目安

タナクリーム	1
紅梅	1 （紅梅をタナクリームと同じ硬さに水でといたもの）

- ※大会時はタナクリーム0.8 村上粘土0.2 紅梅1の配合で塗り塩梅をみてメトローズで調整したものを支給いたします。
- ※紅梅は、本番は戸田工業（株）の顔料を使用しますが、訓練では類似品で代用してください。

漆喰については、こちらで当日の下地状況により糊（メトローズ）で調整したものを支給いたします。

腰壁洗い出しの中塗りは、NSドカモルを配布します。選手各自で、硬化剤で調整してください。